


FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Identificare produs:	Dala de beton pentru pavari exterioare, model " SYMM 48 Amplio Granito "	
Fabrica de productie:	-fabrica Veresti judetul Suceava,	
Tipologie:	Produs de beton vibropresat realizat in dublustrat, avand la partea superioara suprafata plana cu tesituri drepte	
Grosime:	6 cm.	
Aspect exterior de suprafata:	Stratul de uzura are o textura speciala rezultata prin procedeul denumit "spalare" ce lasa in vedere agregatele de diferite culori din compozitia betonului rezultand astfel un produs cu o estetica deosebita.	
Culori disponibile :	Produsul este colorat doar in stratul superior, gama de culori disponibila fiind -alb, -galben, -rosu, -portocaliu, -negru	
Ambalare:	Fabrica Veresti: Produsul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 11.52 metri patrati (12 straturi a cate 6 bucati pe strat) infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 1500 kilograme.	

Informatii de marcaj CE

	S.C.SYMMETRICA SRL 2015		
	SR EN 1339 :2004 Dala de beton vibropresat Model "SYMM 48 Amplio Granito "		
Utilizare prevazuta	Pavari interioare	Pavari exterioare	Material de acoperire
Timp cerut pentru a fi apt de lucru incepand de la data de productie	Pentru punere in opera si trafic pietonal: 4 zile Pentru expunere la ger : 28 zile		
Emisie de azbest	- - -	- - -	- - -
Rezistenta la alunecare/derapare	- - -	Satisfacator	- - -
Comportament la foc exterior	- - -	- - -	- - -
Reactie la foc	- - -	- - -	- - -
Conductibilitate termica	- - -	- - -	- - -
Rezistenta la incovoiere	- - -	≥ 3.5 MPa	- - -
Rezistenta la agentii climatici(absorbția de apa)	- - -	≤ 6.0 % (Clasa 2 - Marcaj B)	- - -
Rezistenta la agentii climatici(rezistenta la inghet-dezghet)	- - -	≤ 1.0 kg/m ² (Clasa 3 - Marcaj D)	- - -
Rezistenta la abraziune	- - -	≤ 23 mm (Clasa 3, Marcaj H)	- - -

Caracteristici tehnice:

Caracteristicile tehnice raspund cererilor stabilite in Norma Europeana UNI EN 1339:2004, cu urmatoarele precizari:

Caracteristica	Valoare
Cantitate pe metru patrat	6,25 bucati
Distantieri	verticali, grosime 1.5 mm
Tesituri la partea superioara	oblice la 45 grade
Suprafata de uzura	plana, fara denivelari
Lungime	400 mm
Latime	400 mm
Grosime	60 mm
Grosimea stratului de uzura	min 4 mm
Abateri admise de la dimensiunea nominala (lungime si latime)	± 2 mm
Abateri admise de la grosimea nominala	± 3 mm
Greutatea unei bucati	17,6 kg.

Nota:

- a) Valorile declarate corespund valorilor nominale a productiei standard.Tolerantele si Iimitele minime sau maxime indicate pentru parametri cantitativi sunt cele stabilite de norma UNI EN 1339:2004 ca limite de acceptare.In multe cazuri standardele productiei permit respectarea unor valori mai stricte, care pot fi stabilite in mod contractual intre parti in mod specific.
- b) Culorile declarate sunt indicative.Culoarea poate fi diferita ca tonalitate chiar si in interiorul aceluasi palet,fara a constitui defect de fabricatie datorita micilor diferente de culoare ale sorturilor. Este considerata in limitele tehnologice ale productiei prezenta de diferente cromatice si/sau de aspecte de finete a suprafetei de uzura.
- c) Eflorescentele nu constituie defect de fabricatie, tratandu-se de un fenomen natural si tranzitoriu care se prezinta uneori pe suprafata expusa a betonului.