



## FISA TEHNICA A PRODUSULUI

<b>Identificare produs:</b>	Bloc de beton pentru pavari exterioare, model " <b>SYMM 14-Quadra 6 cm</b> "	
<b>Fabrica de productie:</b>	-fabrica Verești judetul Suceava, -fabrica Podu Iloaiei judetul Iasi, -fabrica Bolintin Vale judetul Giurgiu, -fabrica Prejmer judetul Brasov, -fabrica Cociu judetul Bistrita Nasaud, -fabrica Doaga judetul Vrancea	
<b>Tipologie:</b>	Produs de beton vibropresat realizat in dublustrat, avand la partea superioara suprafata plana cu tesituri drepte.	
<b>Grosime:</b>	6 cm.	
<b>Aspect exterior de suprafata:</b>	Stratul superior corespunzand asa-zisului "strat de uzura" este realizat cu sorturi selectate pentru a imbunatati structura si durabilitatea produsului.	
<b>Culori disponibile :</b>	Produsul este colorat doar in stratul superior, gama de culori disponibila fiind: -gri, -rosu, -maro, -antracit.	
<b>Ambalare:</b>	<p><b>Fabrica Verești:</b>          Produsul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 12 metri patrati (12 straturi a cate 25 bucati pe strat) infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 1600 kilograme.</p> <p><b>Fabricile Podu Iloaiei, Bolintin Vale, Prejmer, Doaga si Cociu:</b>          Produsul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 11,52 metri patrati (12 straturi a cate 24 bucati pe strat) infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 1540 kilograme.</p>	

**Informatii de marcaj CE**

	<b>SC SYMMETRICA SRL</b> <b>RO – 6552535, România</b>		
Codul unic de identificare al produsului-tip	<b>PAVELE DIN BETON VIBROPRESAT - SYMM 14</b> <b>200x200x60 mm (Quadra 6 cm)</b>		
Utilizare preconizată	<b>Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor la exterior; pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică.</b>		
Fabricant	<b>Fabrica Doaga, Localitatea Mărășești, strada Tișiței, nr. 1, județul Vrancea, România.</b>		
Reprezentant autorizat:	<b>Nu este cazul</b>		
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței	<b>Sistem 4</b>		
Standardele de referință în conformitate cu care este realizat produsul	<b>SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006</b> <b>“Pavele de beton. Condiții și metode de încercări”</b>		
Organismul de certificare notificat:	<b>Neaplicabil</b>		
Certificat de conformitate pentru pavele de beton emis în regim voluntar	<b>Nr 41 P / 10.03.2023 de către RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE</b>		
<b>Performanțe declarate conform cu SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006</b>			
Timput cerut pentru a fi apt de lucru începând de la data de producție :	Pentru punere în operă și trafic pietonal: 4 zile Pentru expunere la ger și trafic auto: 28 zile		
<b>Formă și dimensiuni</b>	<b>Dimensiuni nominale :</b>	<b>Toleranțe abateri :</b>	
Lungime [mm]	200	± 2 mm	
Lățime [mm]	200	± 2 mm	
Grosime [mm]	60	± 3 mm	
Diferențe maxime admise diagonale	Lungimea diagonalelor d > 300 mm		± 5 mm
	<b>Clasa 1</b>	<b>Marcaj J</b>	
<b>Proprietăți fizice și mecanice</b>			
Reacție la foc	<b>Clasa A 1</b>		
Comportament la foc exterior	Corespunzătoare		
Emisie de azbest	Pavelele de beton nu contin azbest		
Rezistență la rupere	Rezistența la întindere prin despicare	min. 3,60 Mpa	
	Încărcarea de rupere	min. 250 N/mm	
Rezistență la alunecare / derapare	Corespunzătoare		
Conductibilitate termică	NPD		
Durabilitatea rezistenței	Nu s-au constatat scaderi ale rezistenței in timp		
Absorbție de apă	max. 6 %		
	<b>Clasa</b>	<b>2</b>	<b>Marcaj</b>
Rezistență la îngheț-dezghet	max.1 Kg/m <sup>2</sup>		
	<b>Clasa</b>	<b>3</b>	<b>Marcaj</b>
Rezistență la abraziune	max.18000 mm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup>		
	<b>Clasa</b>	<b>4</b>	<b>Marcaj</b>
Substanțe periculoase	Pavelele de beton nu contin substante periculoase		
Finisaj suprafață	Beton aparent, plana, fara denivelari		

## Caracteristici tehnice:

Caracteristicile tehnice raspund cererilor stabilite in Norma Europeana SR EN 1338:2004, cu urmatoarele precizari:

Caracteristica	Valoare
Cantitate pe metru patrat	25 bucati
Distantieri	verticali, grosime 1.5 mm
Tesituri la partea superioara	oblice la 45 grade
Suprafata de uzura	plana, fara denivelari
Lungime	200 mm
Latime	200 mm
Grosime	60 mm
Grosimea stratului de uzura	min 4 mm
Abateri admise de la dimensiunea nominala (lungime si latime)	$\pm 2$ mm
Abateri admise de la grosimea nominala	$\pm 3$ mm
Greutatea unei bucati	5,2

### Nota:

- Valorile declarate corespund valorilor nominale a productiei standard.Tolerantele si limitele minime sau maxime indicate pentru parametri cantitativi sunt cele stabilite de norma SR EN 1338:2004 ca limite de acceptare.In multe cazuri standardele productiei permit respectarea unor valori mai stricte, care pot fi stabilite in mod contractual intre parti in mod specific.
- Culorile declarate sunt indicative.Culoarea poate fi diferita ca tonalitate chiar si in interiorul aceiiasi palet,fara a constitui defect de fabricatie datorita micilor diferente de culoare ale sorturilor. Este considerata in limitele tehnologice ale productiei prezenta de diferente cromatice si/sau de aspecte de finete a suprafetei de uzura.
- Eflorescentele nu constituie defect de fabricatie, tratandu-se de un fenomen natural si tranzitoriu care se prezinta uneori pe suprafata expusa a betonului.